


Omschrijving

Tweecomponenten polyester bodyfiller special geschikte voor deukjes en oneffenheden in plastic body parts.




100 Bodyfiller Plastic
2.5 BPO Paste



Applicatie

4-5 minuten bij 20°C




30 minuten bij 20°C



Laatste schuurstep P180 - P220



Laatste schuurstep voor scherpe kanten P320 - P400



Overspuitbaar met elke Lesonal primer / filler
Met uitzondering van watergedragen producten.



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming

Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van een verse luchtmasker.

Lees de volledige TDS voor gedetailleerde product informatie

Bodyfiller Plastic

Technisch Informatieblad

20-12-2017

L3.02.09

LESONAL

Plamuren

Omschrijving

Tweecomponenten polyester bodyfiller special geschikt voor deukjes en oneffenheden in plastic body parts.

Product & bijbehorende materialen							
Product	Bodyfiller Plastic						
Hardener	BPO Paste						
Grondstofbasis	Bodyfiller Plastic – polyesterhars BPO Paste – peroxide						
Method of use							
Ondergrond	Hedendaags gebruikte kunststoffen in de automotive industrie						
Vorbewerking ondergrond	Voor het schuren de ondergrond goed reinigen met Lesonal Degreaser. Ontvetten en schuur de ondergrond grondig met P180 gevolgd door P220 (droogschuren). Verwijder schuurstof en ontvet opnieuw.						
Mengverhouding (op gewicht)	100 delen – Bodyfiller Plastic 2.5 delen – BPO Paste						
Potlife	Na menging, gebruiken binnen 3-4 min. bij 20°C.						
Reinigen Apparatuur	Gebruik Multi Thinners of nitrocellulose thinner.						
Droogtijd	Schuur droog <table><tr><td>bij 20° C</td><td>bij 40° C</td></tr><tr><td>30 min.</td><td>20 min.</td></tr></table> Zorg dat de temperatuur bij het drogen de 90°C niet overschrijdt.	bij 20° C	bij 40° C	30 min.	20 min.		
bij 20° C	bij 40° C						
30 min.	20 min.						
Aanbevolen schuurgroftes	<table><tr><td>Methode</td><td>Eerste schuurstap</td><td>Laatste schuurstap</td></tr><tr><td>Droog, machinaal of met de hand</td><td>P180</td><td>P220</td></tr></table>	Methode	Eerste schuurstap	Laatste schuurstap	Droog, machinaal of met de hand	P180	P220
Methode	Eerste schuurstap	Laatste schuurstap					
Droog, machinaal of met de hand	P180	P220					
Overspuitbaar met	Overspuitbaar met alle Lesonal primer of filler met uitzondering van 1K Primer WB						
Kleur	Zwart						

Houdbaarheidstermijn Bodyfiller Plastic – 1 jaar
BPO Paste – 1 jaar

VOS **2004/42/IIB(b)(250)125**
De EU limit grenswaarde voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 g/liter VOC.
Het VOS gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 125 g/liter.

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com