


## Omschrijving

Speciale Basecoat WB additief voor motorruimtekleuren, designwerk en meerdere kleuren applicatie.



Zwenk voor gebruik de Basecoat WB meerdere malen om



100 Basecoat WB

10 Hardener WB




Spuitopening:

1.2 – 1.4 mm

Spuitdruk:

1.7-2.2 bar inlaatdruk

HVLP max 0.6-0.7 bar bij de luchtkap




Applicatie metallic kleuren:

Volle laag – dun gesloten laag –  
nevellaag

Applicatie uni kleuren:

2 x 1 laag




Tussen de lagen:

Tot volledig mat bij 25°C

Voor blanke lak:

15 minuten bij 25°C



Overspuitbaar met:

2k HS Extra Clear RTS

2k HS Premium Clear 420

2k HS Fast Clear 420



**Gebruik geschikte ademhalingsbescherming**

Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Raadpleeg het volledige technisch informatieblad voor uitgebreide informatie.

Product & Additieven	
<b>Product</b>	Hardener WB
<b>Grondstofbasis</b>	Isocyaanaat hars
<b>Toepasbaar in</b>	Basecoat WB
<b>Potlife</b>	1½ uur
	<b>Noot:</b> Voeg geen Hardener WB aan Basecoat WB kleuren die Ready Mixed Additive bevatten. De potlife wordt dan drastisch verkort.
<b>Applicatieproces</b>	Zie technisch informatieblad L1.09.01 (Basecoat WB)
<b>Droging</b>	Droog absoluut <b>niet</b> met infrarood

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
<b>Autolakken Nederland</b>	
<b>Postbus 3</b>	<b>Luchthavenlaan 33</b>
<b>2170 BA Sassenheim</b>	<b>BE- 1800 Vilvoorde</b>
<b>Tel: +31 713083333</b>	<b>Tel: +32 22 55 88 50</b>
<b>Internet: <a href="http://www.lesonal.nl">www.lesonal.nl</a></b>	<b>Internet: <a href="http://www.lesonal.be">www.lesonal.be</a></b>

**UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK****BELANGRIJKE OPMERKING**

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

**Hoofd kantoor:**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.lesonal.com](http://www.lesonal.com)